

GXL 4 PLUS

Jednokomponentni vodootporni lepak D-4. Odgovara izdržljivosti po standardu DIN EN 204 – D4 i WATT 91 > 7 N/mm².

Odlike lepka:

- * vodootporan
- jednokomponentan
- brzovezujuci
- kratko vreme stezanja
- poboljsana lepljivost kod problematicnih vrsta drveta (napr. hrast - kesten)
- ne dolazi do pojavljivanja diskoloracije fuge usled grejanja (HF – prese)
- poboljsana otpornost na toplotu i vlagu kod vrucih presa (70°C)

Uputstvo za upotrebu :

Otvoreno vreme i vreme vezivanja u mnogome zavise od uslova rada , temperature, vlage,propustljivosti gradje i nanosa lepka.

Najbolji rezultati se postizu ukoliko se ispune sledeci uslovi:

- Temperatura prostorija,lepka i gradje : 18-20 °C
- Vlaznost drveta : 8-10%
- Nanos lepka : 150-180 g/m²
- Otvoreno vreme za nanos od 150 g/m² : 10 min.
- Pritisak u presama : 0,1-0,5 N/mm²
- Minimalno vreme u presi:
montazno spajanje : 8-15 min.
- prese kratkog ciklusa na 70 °C : oko 1 min
- lepljenje dasaka i blokova : 20-40 min

Priprema drveta :

Svi drveni elementi trebaju biti dobro obradjeni i ocisceni od masti i prasine.

Lepak se nanosi tanko na jednu stranu,ili ako se zahteva veca vodootpornost , na obe strane koje se spajaju.

Lepak GXL 4 PLUS se cisti vodom dok je vlazan.

Tehnicke karakteristike :

- osnova : PVA disperzija
- boja : bela
- viskozitet : 3.500 cps
- PH vrednost : 3,5
- vreme skladistenja : 6 meseci na sobnoj temperaturi.

