

## **TITEBOND COLD PRESS LEPAK ZA LAMELIRANJE POD VISOKIM PRITISKOM**

Titebond Cold Press je visoko kvalitetna , ekonomična alternativa kontaktnom cementu za lameliranje većih ravnih površina.Posebno je pravljen za hladno lameliranje laminata visokog pritiska I za lepljenje furnira za puno drvo,panel ploče,mediapan,šper ploče I druge porozne materijale.

Titebond Cold Press je takodje pogodan za upotrebu kod većine furnira I panela na ramovima.Omogućava srednju početnu brzinu lepljenja, providnost lepka nakon sušenja I ne sadrži štetna ili korozivna ispareњa poput mnogih kontaktnih cemenata.

### **TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:**

- Osnova lepka: Polivinil acetatna emulzija
- Agregatno stanje i boja: tečno- beličasta
- Učešće čvrste mase: 42%
- Viskozitet: 4500 cps
- PH 4,5
- Kalkulisani VOC (bez vode) 3,2 gr/lit
- Specifična težina: 1,20 gr/cm<sup>3</sup>
- Temperatura samozapaljivosti: iznad 95 oC
- Skladištenje: 6 meseci u dobro zatvorenom sudu na temperaturi od 15 o C
- Temperatura nanošenja: iznad 10 oC
- Vreme sklapanja nakon nanošenja lepka: 15 minuta(20oC/50%RH)
- Potreban pritisak:30-80 psi za lameliranje pod visokim pritiskom,100-150 psi za panel na ramu,100-250 psi za furnir
- Nanosi se : preporučuje se mehaničko nanošenje
- Čišćenje: vlažnom krpom dok je lepk svež, suv lepk se struže
- Jačina veze ASTM D-905 (na čvrstom javoru) : na sobnoj temperaturi 2711 psi , na 55oC (preko noći) 1890 psi
- Svojstva: - Umerena početna brzina vezivanja
  - Ekonomična alternativa kontaktnom cementu
  - Pogodan za lameliranje na većim ravnim površinama
  - Suši se providno
  - Nema opasnih ispareњa

Ograničenja: Predviđen je za rad na većim površinama I nije prilagodjen za drugačiju upotrebu.Promešati lepak pre upotrebe radi ujednačenosti.Ne dozvoliti da zamrzne, a ukoliko se to dogodi , jednostavno promešati da bi se povratila svojstva lepka.

Pakovanje: - kante od 5 galona  
- burad od 55 galona

FRANKLIN INTERNATIONAL je vodeći svetski proizvodjač lepkova i drugih proizvoda za drvnu i gradjevinsku industriju , sa tradicijom preko 80 godina.

FURNEX Trading Co. D.O.O. je ZASTUPNIK firme FRANKLIN INTERNATIONAL za područje BALKANA.

Dubrovacka 4

Tel/Fax : 639-014 ; 639-688 ; 639-716

E – Mail adresa: [furnex@verat.net](mailto:furnex@verat.net)