

FRANKLIN INTERNATIONAL

LEPAK TITEBOND LIQUID HIDE

Ovaj lepak je je prvi lepak sa usporenim dejstvom spremjan za upotrebu u tečnom stanju.
Profesionalni stolari koriste ovaj lepak za duže vreme montaže , izuzetnu čvrstinu spoja i
“ ISPUCALI “ efekt na drvetu. Obezbeđuje otpornost na curenje . Osetljivost ovog lepka na vlagu
omogućuje laku demontažu delova , koje je posebno bitno kod restauracije antičkog nameštaja I
popravki muzičkih instrumenata.

Lepljeni spoj postaje jači nego samo drvo koje se lepi.

Veoma dobro se brusi i prima sve vrste bajjeva i završnih lakova.

Lako se nanosi , nije toksičan i pere se vodom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- Osnova lepka: Prirodna proteinska emulzija
- Agregatno stanje i boja: Tečno – slonova kost
- Učešće čvrste mase: 52%
- Viskozitet: 4000 cps
- Kiselogost mase: 6,5 PH
- Isparljivost nestabilne komponente: 0 gr/lit
- Specifična težina: 1,14 gr/sm3
- Temperatura samozapaljivosti: Iznad 95 o C
- Skladištenje: 12 meseci u dobro zatvorenom sudu na temperaturi od 20 o C
- Temperatura nanošenja: Preko 18 o C
- Vreme lepljenja: 10 minuta pri temperaturi od 18 o C
- Potpuna čvrstoća: Preko noći
- Minimalna potrošnja: 200 gr na 1 m2
- Pritisak stezanja spoja: Spoj treba stegnuti tako da površine , koje se slepljuju , dodju u direktni kontakt.

Usaglašen sa mnogim svetskim standardima , a posebno sa ASTM D4236

Smrzavanje lepka neće promeniti funkciju , ili karakteristike lepka , ali može da uslovi
zgušnjavanje lepka. Mešanje , ili tresenje ce vratiti gustinu proizvoda na originalnu vrednost.
NE DOZVOLITI DA SE PROIZVOD SMRZNE.

PAKOVANJE: Kanta od 5 galona

Boca od 8 uncii	Neto tezine	270 gr	Zapremine	237 m. lit
Boca od 16 uncii	“	540 gr	“	473 m. lit

FRANKLIN INTERNATIONAL je vodeći svetski proizvodjač lepkova i drugih proizvoda za
drvnu i gradjevinsku industriju , sa tradicijom preko 80 godina.

FURNEX Trading Co. D.O.O. je ZASTUPNIK firme FRANKLIN INTERNATIONAL za
područje BALKANA.

Dubrovacka 4

Tel/Fax: 2639-014 ; 2639-688 ; 2639-716

E – Mail adresa: furnex@verat.net