



TRADING CO. Ltd. d.o.o.

11000 Beograd, Dubrovačka 4

Tel./fax: 381 11/ 639-014

639-688; 639-716

E-mail: furnex@verat.net

LEPAK MULTIBOND EZ – 1 STANDARD - D 3

Je jednokomponentni polivinil acetatni lepak koji u potpunosti zadovoljava strogi americki propis ANSI TYPE II za vlagootporne lepkove za drvo. Ovaj lepak je idealan za sve radove gde se lepe elementi sa razlicitim procentom vlage, ili je potrebno da budu otporni na vlagu. Moze se koristiti za lepljenje na hladno, ili u visokofrekventnim presama.

Ovaj lepak pruza jaku pocetnu zalepljivost, kao i veliku brzinu susenja i maksimalno smanjuje vreme lepljenja.

Lepljeni spoj postaje jaci nego samo drvo koje se lepi.

Veoma dobro se brusi i prima sve vrste bajceva i završnih lakova.

Lako se nanosi, nije toksican i pere se vodom.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE:

- Osnova lepka: Polivinil acetatna emulzija
- Agregatno stanje i boja: Tecno gusta masa – krem
- Ucesce cvrste mase: 48%
- Viskozitet: 4000 cps
- Kiselost mase: 2,5 do 3,5PH
- Isparljivost nestabilne komponente: 13,7 gr/ml
- Specifcna tezina: 1,12 gr/sm³
- Temperatura samozapaljivosti: Iznad 95 o C
- Skladistenje: 12 meseci u dobro zatvorenom sudu na temperaturi od 20 o C
- Temperatura nanosenja: Preko 15 o C
- Vreme lepljenja: 3 minuta pri temperaturi od 18 o C
- Potpuna cvrstoca: Preko noci
- Minimalna potrosnja: 200 gr na 1 m²
- Pritisak stezanja spoja: Spoj treba stegnuti tako da površine, koje se slepljuju, dodju u direktan kontakt.

Usaglasen sa mnogim svetskim standardima, a posebno sa ASTM D4236

Lepak ne upotrebljavati za spojeve, koji su stalno potopljeni u vodu.

Smrzavanje lepka nece promeniti funkciju, ili karakteristike lepka, ali moze da uslovi zgusnjavanje lepka. Mesanje, ili tresenje ce vratiti gustinu proizvoda na originalnu vrednost. NE DOZVOLITI DA SE PROIZVOD SMRZNE.

FRANKLIN INTERNATIONAL je vodeci svetski proizvođač lepkova i drugih proizvoda za drvenu i gradjevinsku industriju, sa tradicijom preko 80 godina.

FURNEX Trading Co. D.O.O. je ZASTUPNIK firme FRANKLIN INTERNATIONAL za podruće BALKANA.

Dubrovačka 4

Tel/Fax: 639-014 ; 639-688 ; 639-716

E – Mail adresa: furnex@verat.net