

# LEPAK TITEBOND II PREMIUM STANDARD – D 3

Ovaj lepak je jedini jednokomponentni lepak od renomiranih proizvodjaca , koji u potpunosti zadovoljava strogi americki propis ANSI TYPE II za vlagootporne lepkove za drvo. Ovaj lepak je idealan za sve projekte u kojima je drvo na otvorenom prostoru i izlozeno vlazi , kao st su bastestaj , prozori , vrata , stolovi i klupe za parkove , drveni sanducici za evecce i postu I slicno. Ovaj lepak pruza jaku pocetnu zalepljivost , kao i veliku brzinu susenja i maksimalno smanjuje vreme lepljenja.

Lepljeni spoj postaje jaci nego samo drvo koje se lepi. Lepi delove sa razlicitim procentom vlage.

Veoma dobro se brusi i prima sve vrste bajceva i zavrsnih lakova.

Americka FDA je odobrila indirektni kontakt ovog lepka sa namirnicama. ( daske za secenje hrane , ili posudje od lameliranog drveta i slicno.

Idealan je i za koriscenje u sistemima za lepljenje sa visokofrekventnim susenjem.

Lako se nanosi , nije toksican i pere se vodom.

## TEHNICKE KARAKTERISTIKE:

- Osnova lepka: Polivinil acetatna emulzija
- Agregatno stanje i boja: Tecno gusta masa – bledo zuta
- Ucesce cvrste mase: 48%
- Viskozitet: 4000 cps
- Kiselost mase: 2,5 PH
- Isparljivost nestabilne komponente: 13,7 gr/lit
- Specifcna tezina: 1,12 gr/sm<sup>3</sup>
- Temperatura samozapaljivosti: Iznad 95 o C
- Skladistenje: 12 meseci u dobro zatvorenom sudu na temperaturi od 20 o C
- Temperatura nanosenja: Preko 13 o C
- Vreme lepljenja: 5 minuta pri temperaturi od 18 o C
- Potpuna cvrstoca: Preko noci
- Minimalna potrosnja: 200 gr na 1 m<sup>2</sup>
- Pritisak stezanja spoja: Spoj treba stegnuti tako da povrsine , koje se slepljuju , dodju u direktni kontakt.

Usaglasen sa mnogim svetskim standardima , a posebno sa ASTM D4236

Lepak ne upotrebljavati za spojeve , koji su stalno potopljeni u vodu.

Smrzavanje lepka nece promeniti funkciju , ili karakteristike lepka , ali moze da uslovi zgusnjavanje lepka. Mesanje , ili tresenje ce vratiti gustinu proizvoda na originalnu vrednost.  
**NE DOZVOLITI DA SE PROIZVOD SMRZNE.**

## PAKOVANJE:

| Boca od 16 unci       | Neto tezine | 530 gr   | Zapremina | 473 m. lit |
|-----------------------|-------------|----------|-----------|------------|
| Boca od cetvrt galona | " "         | 1,06 kg  | "         | 946 m. lit |
| Boca od 1 galona      | " "         | 4,34 kg  | "         | 3,875 lit  |
| Kanta od 5 galona     | " "         | 21,20 kg | "         | 18,93 lit  |

FRANKLIN INTERNATIONAL je vodeci svetski proizvodjac lepkova i drugih proizvoda za drvnu i gradjevinsku industriju , sa tradicijom preko 80 godina.

FURNEX Trading Co. D.O.O. je ZASTUPNIK firme FRANKLIN INTERNATIONAL za područje BALKANA.

Dubrovacka 4

Tel/Fax : 2639-014 ; 2639-688 ; 2639-716

[www.furnextrading.com](http://www.furnextrading.com)

E – Mail adresa: [furnex@ikomline.net](mailto:furnex@ikomline.net)